

SEAL-X XP

AKTIV SPARTELBAR POLYMER TÆTNINGSMASSE

BESKRIVELSE

SEAL-X XP er en spartelbar fugemasse, der er beregnet til et bredt udvalg af overfladepræparerings- og detaljeringsarbejder med ULTRASEAL XP og andre aktive vandtætningsmembraner fra CETCO. Den indeholder hydrofile polymerer i.h.t. XP-teknologien, og SEAL-X XP sveller ved kontakt med vand og danner herved en vandtæt barriere både under forhold med ferskvand og ved vandforhold med højt saltindhold. Med sin meget tykflydende konsistens, der ligner smørefedt, er det let at påføre SEAL-X XP, og der er god vedhæftning til de fleste byggematerialer.

ANVENDELSESOMRÅDER

SEAL-X XP vandtætningsfugemasse er beregnet til følgende anvendelsesområder:

- Fyldningsmateriale ved indvendige horisontale og vertikale hjørneovergange
- Inddækningsmateriale omkring mekaniske og konstruktionsmæssige gennemføringer
- Inddækningsmateriale ved afslutning af vandtætningsmembraner under terræn
- Materiale til præparering af overflader ved mindre skader i betonoverflader, forud for installation af vandtætningsmembran

SEAL-X XP er beregnet til anvendelse på konstruktionsbeton, murværk og de fleste metaloverflader. Anvend ikke SEAL-X XP på ekstruderede polystyren (EPS) betonstøbesystemer. Anvend kun på steder, hvor der kan garanteres korrekt indkapsling. Bagfyldt jord skal komprimeres til min. 85% modificeret proktor-tæthed. SEAL-X XP er ikke en tætningsmasse til dilatationsfuger.

INSTALLATION

Alle overflader, der skal behandles med SEAL-X XP, skal være tørre og fri for snavs, støv, fedt, rust, olie, hærdningsmidler og andre kontaminanter. SEAL-X XP kan anvendes på overflader af konstruktionsbeton, så snart formene er fjernet. En finthåret pensel eller lignende giver den bedste vedhæftning og minimerer spild. Påfør lige før installation af vandtætningsmembran. SEAL-X XP bør ikke være eksponeret i længere tid før udstøbning af beton eller bagfyldning.

Påfør SEAL-X XP i en tykkelse af min. 6 mm, med mindre andet er angivet i de detaljerede anvisninger eller af producenten. SEAL-X XP bør påføres, når den omgivende temperatur og overfladetemperaturer er -4°C eller herover.

Omkring gennemføringer skal en streng være min. 19 tyk og være kontinuerligt påført omkring gennemføringen. Massen skal dække alle eksponerede overflader og være trukket ud på vandtætningsmembranen. Færdiggør påførsel af produktet ved gennemføringer ved at påføre SEAL-X XP på gennemføringen 36 mm med en tykkelse af min. 6 mm.

Bemærk: Forbrug af produktet vil variere afhængigt af pladsspecifikke forhold og installationsteknik.

EMBALLAGE

SEAL-X XP leveres i 25 kg spande. Opbevares ved min. 15°C før anvendelse.

FORSENDELSE, OPBEVARING OG RENGØRING

Send SEAL-X XP via fragtvognsservice. Se sikkerhedsdatablad (MSDS) for yderligere oplysninger om forsendelse. Beholderne opbevares tillukkede, når de ikke er i brug. Opbevar ved 16°C til 27°C , på et tørt opbevaringssted væk fra varme og åben ild. Rens redskaberne med en fugtig klud.

SIKKERHED

Arbejderne bør være iført beskyttelsesbeklædning og øjenbeskyttelse. Undgå kontakt med øjne og hud, især åbne sår. I tilfælde af kontakt med øjnene skal der straks skylles med vand. Må ikke fortæres. Se sikkerhedsdatablad (MSDS) for andre advarsler og oplysninger om produktsikkerhed.